

常规PP打包带参数表

型号	宽度	厚度	米克重	净重	毛重	长度	抗拉强度	延伸率	弯曲	纸管直径	纸管高度
	mm	mm	g/m	KG	KG	M	KG	%	mm/1m	mm	mm
05045-6000-13.5	4.5-5.1	0.42-0.52	1.35	8.1	8.6	6000	50	小于20%	<60mm/1m	200	188
05047-7000-14	4.5-5.1	0.42-0.52	1.4	9.8	10.3	7000	56	小于20%	<60mm/1m	200	188
05055-6000-15（常规色）	4.5-5.1	0.55-0.65	1.5	9	9.5	6000	60	小于20%	<60mm/1m	200	188
0506-16-9KG（常规色）	4.5-5.1	0.58-0.68	1.6	9	9.5	5620	61	小于20%	<60mm/1m	200	188
08035-4000-15	7.5-8.3	0.30-0.40	1.5	6.0	6.5	4000	60	小于20%	<50mm/1m	200	188
08045-4000-18	7.5-8.3	0.40-0.50	1.8	7.2	7.7	4000	75	小于20%	<50mm/1m	200	188
08045-4000-20	7.5-8.3	0.40-0.50	2.0	8.0	8.5	4000	80	小于20%	<50mm/1m	200	188
0805-4000-22	7.5-8.3	0.45-0.55	2.2	8.8	9.3	4000	85	小于20%	<50mm/1m	200	188
09055-3800-25	8.5-9.3	0.50-0.60	2.5	9.5	10	3800	100	小于20%	<40mm/1m	200	188
0907-3500-27	8.5-9.3	0.65-0.75	2.7	9.5	10	3500	102	小于20%	<40mm/1m	200	188
11025-5000-16.8	10.2-11.0	0.25-0.35	1.68	8.4	8.9	5000	70	小于20%	<40mm/1m	200	188
11035-3000-20	10.5-11.3	0.30-0.40	2	6	6.5	3000	75	小于20%	<40mm/1m	200	188
11045UP-3000-22	10.5-11.3	0.40-0.50	2.2	6.6	7.1	3000	80	小于20%	<40mm/1m	200	188
11045-3000-25	10.5-11.3	0.43-0.53	2.5	7.5	8	3000	90	小于20%	<40mm/1m	200	188
1105-3000-30	10.5-11.3	0.45-0.55	3	9	9.5	3000	108	小于20%	<40mm/1m	200	188
1206UP-3000-27	11.2-12.0	0.50-0.60	2.7	8.1	8.6	3000	105	小于20%	<40mm/1m	200	188
1206-3000-31	11.5-12.3	0.55-0.65	3.1	9.3	9.8	3000	122	小于20%	<30mm/1m	200	188
12063-3000-33	11.5-12.3	0.58-0.68	3.3	9.9	10.4	3000	132	小于20%	<30mm/1m	200	188
12068-2500-40	11.5-12.3	0.63-0.73	4	10	10.5	2500	150	小于20%	<30mm/1m	200	188
1208-2000-50	11.5-12.3	0.75-0.85	5	10	10.5	2000	180	小于20%	<30mm/1m	200	188
13065-2500-40	12.5-13.3	0.60-0.70	4	10	10.5	2500	150	小于20%	<30mm/1m	200	188
1307-2000-50	12.5-13.3	0.65-0.75	5	10	10.5	2000	180	小于20%	<30mm/1m	200	188
13095-70	12.5-13.3	0.90-1.00	7	10	10.5	1428	220	小于20%	<30mm/1m	200	188
1506-2500-40	14.2-15.0	0.55-0.65	4	10	10.5	2500	150	小于20%	<30mm/1m	200	188
1508-75	14.5-15.3	0.75-0.85	7.5	10	10.5	1330	240	小于20%	<30mm/1m	200	188
1808-1250-80	17.5-18.3	0.75-0.85	8	10	10.5	1250	240	小于20%	<30mm/1m	200	188
0506-16-9KG 单机款	4.2-5.1	0.58-0.68	1.6	9	9.5	5620	60	小于20%	<60mm/1m	200	188
11045-3000-22 单机款	10.2-11.0	0.43-0.53	2.2	6.6	7.1	3000	80	小于20%	<50mm/1m	200	188
12063-3000-33 单机款	11.2-12.0	0.58-0.68	3.3	9.9	10.4	3000	130	小于20%	<30mm/1m	200	188

1、以上宽度、厚度、延伸率、弯曲度参数均按塑料打包带行业标准检测检查，数据均在误差范围内。

2、以上拉力强度指单根强度，不是粘结强度（粘结强度的大小与打包机有关），实际数据均超过以上表格内数据。

* 拉力检测以第三方及巨弘工厂拉力机检测为准！（必须要用专用塑料薄片夹具）

3、米克重误差：正负0.1克，按照剪5米称总重除以5的每米平均值。

4、每卷净重/毛重的误差：正0.2公斤/卷，负0.15公斤/卷，按照随机10卷称总重除以10的平均值为标准。

5、每卷长度的误差：正负百分之一的范围。例如3000米：误差范围为正负30米以内。